



FLX-PLASTER 40

MÖRTELSCHLAUCH - 40 Bar B.D.

Anwendung

Zum Hochdruckbesprühen von Putz, Mörtel, Gips und Mischbeton im Bau- und Werftgewerbe.

Seele

Schwarz, glatt, antistatischer NR/SBR Gummi-Mix.

Einlage

Hochfeste synthetische Textileinlagen, elektrisch leitfähige Kupferlitze.

Decke

Stoffgemustert, abriebs- und wetterfest, antistatisch, perforiert, NR/SBR Gummimischung.

Temperaturbereich

-40°C bis +85°C ; -40°F bis 185°F

ID		OD	WP		BP		BR	W	L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
3/4"	19	31	40	580	120	1740	120	612	61
1"	25.4	37	40	580	120	1740	148	738	61
1"	25.4	38	40	580	120	1740	150	795	61
1 3/16"	30	44	40	580	120	1740	176	1057	61
1 1/4"	32	46	40	580	120	1740	184	1114	61
1 3/8"	35	49	40	580	120	1740	196	1200	61
1 3/8"	35	51	40	580	120	1740	202	1398	61
1 1/2"	38	54	40	580	120	1740	210	1502	61
1 9/16"	40	56	40	580	120	1740	224	1567	61
1 3/4"	44.5	61	40	580	120	1740	244	1776	61
2"	50.8	68	40	580	120	1740	290	2064	61
2 3/8"	60	80	40	580	120	1740	350	2857	61
2 1/2"	63.5	83.5	40	580	120	1740	375	3000	61
2 5/8"	65	85	40	580	120	1740	390	3061	61
2 3/4"	70	90	40	580	120	1740	405	3265	61
3"	76.2	96.2	40	580	120	1740	432	3518	61
4"	101.6	127	40	580	120	1740	572	5842	61

Abrieb der Seele: Nach DIN 4649:2006 ≤ 50 mm3