



FLX-SAND 2PLY

2-LAGEN SANDSTRAHLSCHLAUCH - 10 Bar B.D.
1/4" Seelenwand

Anwendung

Für das Sandstrahlen mit Sand, Strahlgranulat, Glasgranulat, oder anderen Scheuermaterialien zur Metall- oder Betonreinigung auf Werften oder im Baugewerbe.

Seele

Schwarz, glatt, antistatischer NR/SBR Gummi-Mix, 1/4" Seelenwanddicke.

Einlage

2-lagige hochfeste, synthetische Textileinlage.

Decke

Stoffgemustert, abriebs- und wetterfest, antistatisch, perforiert, NR/SBR Gummimischung.

Temperaturbereich

-40°C bis +85°C ; -40°F bis 185°F



ID



OD



WP



BP



W



L

| inch | mm | mm | inch | BAR | PSI | BAR | PSI | gr/mt | mt |
|--------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|----|
| 1/2" | 12.7 | 25.4 | 1.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 460 | 61 |
| 1/2" | 12.7 | 26.9 | 1.06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 544 | 61 |
| 1/2" | 12.7 | 28.5 | 1.13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 620 | 61 |
| 1/2" | 12.7 | 30.2 | 1.19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 710 | 61 |
| 3/4" | 19 | 38.1 | 1.50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 987 | 61 |
| 1" | 25.4 | 47 | 1.85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1416 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 47.6 | 1.88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1143 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 54.7 | 2.16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1819 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 60.3 | 2.38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2003 | 61 |
| 2" | 50.8 | 73 | 2.88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2549 | 61 |

Abrieb: Nach DIN ISO 4649:2006 ≤ 50 mm³