



FLX-SAND 4PLY

4-LAGEN SANDSTRAHLSCHLAUCH - 10 Bar B.D.
1/4" Seelenwanddicke

Anwendung

Für das Sandstrahlen mit Sand, Strahl- und Glasgranulat, oder anderen Scheuermaterialien zur Metall- oder Betonreinigung auf Werften oder im Baugewerbe.

Seele

Schwarz, glatter antistatischer NR/SBR Gummi-Mix. 1/4" Seelenwanddicke.

Einlage

4-lagige hochfeste, synthetische Textileinlage.

Decke

Stoffgemustert, abriebs- und wetterfest, antistatisch, perforiert, NR/SBR Gummimischung.

Temperaturbereich

-40°C bis +85°C ; -40°F bis 185°F



ID



OD



WP



BP



W



L

inch	mm	mm	inch	BAR	PSI	BAR	PSI	gr/mt	mt
1/2"	13	28.5	1.13	10	150	30	450	641	61
3/4"	19	38.1	1.50	10	150	30	450	1048	61
1"	25.4	47.6	1.88	10	150	30	450	1556	61
1 1/4"	32	54.7	2.16	10	150	30	450	1898	61
1 1/2"	38	60.3	2.38	10	150	30	450	2027	61
2"	50.8	73.3	2.88	10	150	30	450	2528	61

Abrieb: Nach DIN ISO 4649:2006 ≤ 50 mm3